鋅合金（鑄件）染黑
金屬染黑氧化處理的膜厚

鋼鐵染黑處理有發加溫染黑以及常溫染黑，
該氧化膜層的厚度約0.6～1.5μm，最厚不會超過2.5μm，所以對工件的尺寸及精度幾乎沒有影響。

唯一答案 ID: #1256
作者 Author: 天聖金屬科技
最後更新(Last update): 2013-11-01 02:17

(c) 2024 TenShine <info@tenshine.com> ¦ 2024-03-29 15:46
URL: https://www.zenda.com.tw/faq//content/77/253/tw/金屬染黑氧化處理的膜厚.html