

耐鹽霧封孔

染黑皮膜、磷酸鹽皮膜防銹的最佳選擇

金屬染黑是很常見的化學氧化處理，但一般防銹效果好的後處理，外觀總是油漬感重；而較乾爽的染黑防銹處理，防銹效果總是差強人意，鹽霧測試達不到標準或是不穩定。鑑於此，傳統溶劑型防銹油的改良品出現了！

無論是金屬染黑，磷酸鹽皮膜（磷酸鋅皮膜、磷酸錳皮膜）的防銹，如需要外表乾爽不油膩（指觸乾燥，外觀變異不大）且可耐高鹽霧（最高可達168小時），敬請參考最新型態的[乾膜性防銹油](#)。

唯一答案 ID: #1287

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2015-04-15 02:52